Technische Daten

Wolf Systemleim

Einsatzbereich:
Wolf Systemleim ist ein Spezialleim zur Verklebung von PhoneStar, Wolf Cell und PowerFloor Platten auf Holzwerkstoff-Untergründen, sowie auf zuvor verlegten PhoneStar Platten.
Er erreicht ohne Härterzugabe die Erfordernisse gemäß der Beanspruchungsgruppe DIN EN 204 D3 sowie Watt 91 (Wärmeklebefestigkeit bei +80°C).

Technische Daten	
Basis	PVAc-Dispersionsleim (Polyvinylacetat)
Farbe	weiß
Eigenschaft	zähelastisch
Dichte	ca. 1,1 g/cm³ (bei 20 °C)
Offene Zeit	ca. 8 min. (bei 20 °C)
Klebefestigkeit	nach WATT 91 bei + 80 °C ca. 7,5 N/mm²
Verarbeitung	nicht unter + 7 °C

Verarbeitung:
Mindestverarbeitungstemperatur: + 7 °C.
Wolf Systemleim wird entsprechend der Verarbeitungsanleitung in Raupen aufgetragen. – Kein vollflächiger Leimauftrag bei PhoneStar, Wolf Cell und PowerFloor. Die zu verleimenden Teile innerhalb der offenen Zeit zusammenfügen und bis zur Funktionsfestigkeit pressen. Kontakt mit Metallen, z.B. Eisen führt zu Verfärbungen. Bei verschiedenen Holzarten können, aufgrund der enthaltenen Holzinhaltsstoffe, in Einzelfällen Verfärbungen auftreten.

Offene Zeit sowie die erforderlichen Presszeiten können nur durch eigene Versuche ermittelt werden, da sie von Temperatur, Material, Auftragsmenge, Feuchtigkeit und anderen Kriterien stark beeinflusst werden. Vom Verarbeiter sollten zu den empfohlenen Richtwerten entsprechende Sicherheitszuschläge vorgesehen werden.

Reinigung:
Die Reinigung der Arbeitsgeräte von noch nicht ausgehärtetem Wolf Systemleim erfolgt mit Wasser.

Lagerung:
Wolf Systemleim im Originalgebinde, dicht verschlossen und trocken bei Temperaturen von + 15 °C bis + 25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähig im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.
Vor Frost zu schützen!

Gebindegröße:
1000 g PE-Leimflasche

Kennzeichnung:
Wolf Systemleim ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrenstoffverordnung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com
Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwicklungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.