

Zalecenia dotyczące kleju Mapei



TROCKENESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG • SCHALLSCHUTZ

Struktura systemu

Podkonstrukcja	Wolf Hugo N+F płyta gipsowo-włóknowa
Podkład	ECO PRIM T PLUS 1:2 rozcieńczony wodą
Wypełniacz	ULTRAPLAN XTRA / PLANITEX FAST*
Oddzielenie, jeżeli wymagane	MAPETEX VLIES Przed ułożeniem parkietu litego
Hydroizolacja, jeżeli wymagana	MAPELASTIC Przed układaniem ceramiki i kamienia naturalnego
Układanie pokrycia	W zależności od pokrycia, patrz strona 2
Fugowanie ceramiki i kamienia naturalnego	ULTRACOLOR PLUS

* W przypadku układania ceramiki i kamienia naturalnego przy użyciu cementowych zapraw klejowych, po wyschnięciu wymagana jest pośrednia warstwa gruntująca ECO PRIM T PLUS.

Wymienione produkty opisują zastosowanie w formie skróconej. Należy przestrzegać Kart Danych Technicznych produktów oraz aktualnie obowiązujących norm i wytycznych. Jeśli mają być stosowane konstrukcje nośne inne niż przedstawione tutaj, jest to możliwe tylko po zatwierdzeniu i konsultacji z działem technologii aplikacji MAPEI GmbH. Niniejsze zalecenie dotyczy firmy MAPEI GmbH w Niemczech. W przypadku stosowania w innych krajach należy skontaktować się z odpowiednią firmą MAPEI, którą można znaleźć pod adresem www.mapei.com.

Układanie podłogi końcowej

Rodzaj podłogi	Kleje	Zęby	Zużycie
Designbelag	ULTRABOND ECO 4 LVT ULTRABOND ECO VS90 PLUS ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1 / A2	ok. 250 g/m ²
PVC / CV	ULTRABOND ECO V4 SP ULTRABOND ECO VS90 PLUS	TKB A1 / A2	ok. 250 g/m ²
Kauczuk/guma	ULTRABOND ECO V4 SP FIBER ULTRABOND ECO V4 SP	TKB A1 / A2	ok. 250 g/m ²
Linoleum	ULTRABOND ECO 530 ULTRABOND ECO V4 SP	TKB B1	ok. 350 g/m ²
Wykładziny tekstylne	ULTRABOND ECO TX3 ULTRABOND ECO TX2	TKB B1 / B2	ok. 350-450 g/m ²
Wykładziny SL	ULTRABOND ECO TACK TX+	Walek piankowy	ok. 80 g/m ²
Parkiet wielowarstwowy	ULTRABOND ECO S948 1K ULTRABOND ECO S940 1K	TKB B11/B15 W zależności od formatu	ok. 1,0 kg/m ²
Parkiet lity* (z warstwą oddzielającą)	ULTRABOND ECO S968 1K ULTRABOND ECO P909 2K FAST	TKB B3/B11/B15 W zależności od formatu	ok. 1,0 kg/m ²
Ceramika**	KERAFLEX MAXI S1 KERAFLEX VARIO QUICK S1 ULTRALITE S1 / ULTRALITE S2 ULTRALITE S1 QUICK ULTRALITE S2 QUICK	Rozmiar zębów w zależności od formatu montowanego panelu	ok. 0,8-1,1 kg/m ² /mm
Kamień naturalny**	KERAQUICK MAXI S1 ELASTORAPID		ok. 1,6 kg/m ² /mm

* Z wyłączeniem litych desek podłogowych i bloków drewnianych.

** Podczas realizacji należy wziąć pod uwagę specyfikacje producenta jastrychu prefabrykowanego w odniesieniu do możliwych formatów płytek i płyt, wymaganych grubości pokrycia, obciążeń, które mają zostać przejęte i wynikających z tego nadbudów konstrukcyjnych.

Wymienione produkty opisują zastosowanie w formie skróconej. Należy przestrzegać Kart Danych Technicznych produktów oraz aktualnie obowiązujących norm i wytycznych. Jeśli mają być stosowane konstrukcje nośne inne niż przedstawione tutaj, jest to możliwe tylko po zatwierdzeniu i konsultacji z działem technologii aplikacji MAPEI GmbH. Niniejsze zalecenie dotyczy firmy MAPEI GmbH w Niemczech. W przypadku stosowania w innych krajach należy skontaktować się z odpowiednią firmą MAPEI, którą można znaleźć pod adresem www.mapei.com.